



<b>Наименование:</b>	Шпатлевка «Экстра» по дереву
<b>Состав:</b>	Водная дисперсия полимера, пигмент, наполнитель, модифицирующие добавки.
<b>Описание товара:</b>	
<b>Предел прочности при равномерном отрыве, кг/см<sup>2</sup>:</b>	Не менее 5 кг/см <sup>2</sup> .
<b>Свойства и особенности:</b>	Малоусадочная шпатлёвка, после высыхания не мелит, даёт прочную гладкую матовую поверхность. Обеспечивает высокую водостойкость, твёрдость и прочность покрытия. Шпатлёвка содержит тонкодисперсный наполнитель, поэтому может использоваться как финишная. Выпускается нескольких цветов: “белая”, “берёза”, “сосна”, “дуб”, “бук”, “махагон”, “лиственница”.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.
<b>Расход:</b>	0,5-1,4 кг/м <sup>2</sup>
<b>Способ нанесения:</b>	Шпатлевка наносится шпателем сплошным слоем. Оптимальная толщина наносимого слоя шпатлевки около 1 мм. Допускается заделка неровностей глубиной до 7 мм. При больших неровностях рекомендуется многослойное нанесение шпатлевки. Зашкуривание производить через 3-5 часов после нанесения.
<b>Время высыхания:</b>	До отлипа 2 часа, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях (при толщине слоя 2 мм).
<b>Сухой остаток:</b>	Не менее 72%.
<b>Плотность:</b>	1,65-1,75 г/см <sup>3</sup>
<b>Хранение:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
<b>Не рекомендуется:</b>	Наносить при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
<b>Технические условия:</b>	2313-002-32998388-2010 с изм. 1,2,3