



<b>Наименование:</b>	Эмаль акриловая по дереву «Профи» полуматовая ВД-АК-1179
<b>Состав:</b>	
<b>Описание товара:</b>	
<b>Применение и расход:</b>	Эмаль наносится кистью, валиком или краскопультом. Расход эмали 80-100 г/м <sup>2</sup> при одинарном нанесении. Рекомендуется нанесение двух и более слоев эмали с промежуточной сушкой 2 часа. При необходимости снижения вязкости добавить не более 5% воды.
<b>Свойства и особенности:</b>	Представляет собой белую, вязкую, маслянистую на ощупь жидкость. Образует гладкую поверхность с шелковистым блеском. Устойчива к истиранию и внешним воздействиям. Отличается высокой водостойкостью, оставляя поверхность «дышащей». Благодаря высокой эластичности и повышенной адгезии к древесине эмаль обеспечивает долговечное (до 10 лет) покрытие деревянного фасада. Возможна колеровка эмали высококонцентрированными колеровочными пастами ТМ «VGT». Выпускается 8 базовых цветов.
<b>Уход за покрытием:</b>	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены, крепко держащиеся участки зашкурены, при необходимости обработаны грунтовкой по старой краске. Рекомендуется предварительная обработка антисептическим составом ВЮ Защита -дерево ТМ «VGT». При работе с деревянной мебелью для улучшения декоративных свойств финишного покрытия рекомендуется предварительная обработка шлиф-грунтом с последующей шлифовкой поверхности.
<b>Время высыхания:</b>	До отлипа - 2 часа, полное высыхание - 24 часа при температуре(20±3)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
<b>Хранение:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. ЛКМ размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно размешивают до получения однородной массы. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
<b>Технические условия:</b>	2313-012-32998388-2010 с изм. 1,2,3