



<b>Наименование:</b>	Штукатурка декоративная «Арт-бетон»
<b>Состав:</b>	акрилового сополимера, мраморная и доломитовая крошки, вода, двуокись титана, модифицирующие добавки.
<b>Описание товара:</b>	<p>Образует на поверхности характерную заглаженную фактуру с вкраплениями окатанной фракции (0,2-0,5 мм) доломита тёмного цвета, что даёт возможность имитировать различные текстуры бетона или камня. Разнообразие способов нанесения позволяет применять материал в отделке различных стилей: loft, high-tech, Арт-деко и др. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками, что позволяет применять материал как для интерьеров, так и для фасадной отделки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Идеальна для отделки интерьеров в стиле «Loft»</li> <li>• Подходит для имитации эффекта травертина</li> <li>• Образует высокопрочное покрытие</li> <li>• Для интерьерных и фасадных работ</li> </ul>
<b>Колеровка:</b>	Можно колеровать колеровочными пастами ТМ “VGT”.
<b>Применение и расход:</b>	нанесение штукатурки производят после полного высыхания грунтовочного слоя (через 24 часа). Материал наносится кельмой или шпателем с последующим применением губки и др. инструментов, позволяющих создать многообразие декоративных эффектов, имитирующих текстуру натурального бетона или камня. После полного высыхания покрытие хорошо гляncуется шпателем или кельмой. Для получения более высокого глянца можно использовать шлиф-машинку, например, при создании эффекта травертина. В качестве финишного слоя рекомендуется использовать лессирующий состав “Gallery” или защитную восковую эмульсию. Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%. Расход: 1-2,8 кг/м <sup>2</sup>
<b>Свойства и особенности:</b>	Штукатурка представляет собой высоковязкую однородную массу. Образует «дышащее» покрытие. Водостойкая. Можно колеровать колеровочными пастами ТМ “VGT”.
<b>Подготовка поверхности:</b>	рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой «адгезионной» “mini” ТМ “VGT”. Использование грунтовки позволит получить прочную поверхность с лёгкой шероховатостью, что облегчит нанесение материала на основание.
<b>Время высыхания:</b>	при толщине слоя 2-3 мм до отлипа 2 часа, при толщине не более 5мм до отлипа 3 часа. Полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха (65±5)%.

**Хранение:**

в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

**Технические условия:**

ТУ 2316-009-32998388-2011 с изм. 1,2,3,4,5