



| | |
|--------------------------------|--|
| Наименование: | Штукатурка декоративная «Бархат» |
| Состав: | Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки. |
| Описание товара: | |
| Колеровка: | может колероваться колеровочными пастами ТМ «VGT». |
| Меры предосторожности: | при попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте. |
| Свойства и особенности: | Штукатурка представляет собой пастообразную массу с перламутровыми частицами и добавлением специальных стеклянных микрошариков. Имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, асбоцементным, гипсокартонным и т. п. поверхностям. Штукатурка обладает водостойкостью и стойкостью к мытью. |
| Подготовка поверхности: | поверхность должна быть чистой и сухой. Основание - абсолютно ровным, поэтому поверхность необходимо предварительно зашпатлевать финишной шпатлевкой и грунтовать грунтовкой глубокого проникновения ТМ «VGT». |
| Расход: | зависит от толщины наносимого слоя и техники нанесения и варьируется от 200 до 300 г/м ² . |
| Способ нанесения: | наносится с помощью шпателя, кельмы или широкой кисти с последующим формированием рисунка. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м ² . Возможны и другие способы нанесения, которые зависят от фантазии мастера. |
| Время высыхания: | до отлипа — 2 часа, полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 65%. Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%. |
| Хранение: | в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Не замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов. |